



KOMBI STICK

IJZERSTERKE 2-COMPONENTEN EPOXY KNEEDMASSA



PRODUCTOMSCHRIJVING

2-Componenten epoxy kneedmassa voor 1001 permanente reparaties en restauraties.

TOEPASSINGSGBIED

Voor 1001 reparaties in en om het huis, aan auto, boot en caravan, machines en gereedschap. Vult scheuren en gaten in steen, hout, staal en kunststoffen, zoals polyester en epoxy. Tip: Ook te gebruiken als kneedbare plug voor het opvullen van schroefgaten.

Niet geschikt voor PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) en P.T.F.E.

EIGENSCHAPPEN

- Snel
- Overschilderbaar
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Krimpt niet
- Binnen en buiten toepasbaar.

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen van +15°C tot +25°C.

Persoonlijke bescherming: Bij voorkeur verwerken met handschoenen. Na gebruik handen direct goed wassen met water en zeep.

Voorbehandeling oppervlakken: Het te behandelen oppervlak moet goed geschuurd worden en daarna schoon en vetvrij gemaakt worden.

Gereedschap: Een vochtig mes om de benodigde hoeveelheid van de stick af te snijden.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Benodigde Epoxy Repair met een vochtig mes van de staaf afsnijden (folie weer terugplaatsen). Met de vingers kneden tot een homogene kleur ontstaat (donker grijs). Als kneden moeilijk gaat, de staaf op kamertemperatuur brengen. Binnen 2 minuten na mengen aanbrengen en in vorm brengen. Overtollige massa wegsnijden met mes. Vingerafdrukken verwijderen door wrijven met water of een vochtige doek voordat uitharden begint.

Vlekken/resten: Vingerafdrukken verwijderen door wrijven met water of een vochtige doek voordat uitharden begint.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Epoxyhars
Chemicaliënbestendigheid:	Water, olie, vet, oplosmiddelen, verdunde zuren en alkaliën
Kleur na uitharden/drogen:	Grijs
Consistentie:	Vaste stopverf
Dichtheid ca.:	2,18 g/cm ³
Vullend vermogen:	Zeer goed
Eindsterkte (Aluminium):	6 N/mm ²
Eindsterkte na:	24 uur
Handvast tijd:	1 uur
Minimale toepassingstemperatuur:	10 °C
Minimale temperatuurbestendigheid:	-30 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	120 °C
Vochtbestendigheid:	Zeer goed
Overschilderbaarheid:	Ja
Potlife:	5 minuten
Oplosmiddelvrij:	Ja
UV-bestendigheid:	Zeer goed
Waterbestendigheid:	Goed
Wateroplosbaar:	Nee

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie.

Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.